IRRAX® TUBE V2

イラックスチューブV2

UL/cULus 規格品 柔軟耐熱チューブ

✓RoHS10物質対応済み

防水性

難燃性

UL規格対応

SAE規格対応

SUMITUBE®

スミチューブ製品

A
C
スミチューブ A4
LA
A2

B
スミチューブ LB
B6

NHR2
NHR4
スミチューブ V(300V)
V(600V)

F2(Z)
F4(Z)
スミチューブ B2
B2(3X)

R
スミチューブ AN25

K
スミチューブ K2

スミチューブ KH200(TW)
スミチューブ KH230(TW)

スミチューブ FE3

スミチューブ O2C
W3C

O2B2
W3F2
W3B2
W3B2(4X)

スミチューブ SA3
SA3 CAP
SUMMELT S
SA5
SA4

IRRAX® TUBE/TAPE

イラックスチューブ/テープ製品

A
B
F2
NHR
イラックスチューブ V2

ER2
FR25
FE2

イラックステープ VZL

IRRAX® SLEEVE

イラックススリーブ製品

SCM2
イラックススリーブ SBI 300/350
SNHM

Processing tool

複合品

スミシール

Processing equipment

収縮加工器具

ヒートガン

基本特性

- 材質/軟質難燃性ポリ塩化ビニル樹脂
- 連続使用可能温度 / -30 ~ 105℃

特長

- 色物:UL及びCSA規格品、透明:UL224(UL/cULus)規格品
- 難燃

適用規格

色物:
UL224 (UL/cULus) / 認定ファイル No.E48762
温度定格 105℃、電圧定格 300Vまたは600V、
難燃グレード VW-1

電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度
機器内被覆電線の難燃性試験 (-F-) 登録
(登録No.:F-ST53-001~F-ST53-008)

透明:
UL224 (UL/cULus) / 認定ファイルNo. E48762
温度定格 105℃、電圧定格 300V又は600V、
難燃グレード VW-1

電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度
機器内被覆電線の難燃性試験 (-F-) 登録
(登録No.:F-ST53-001~F-ST53-008)
カタログNo. により、適応規格・色が異なりますので下表をご参照下さい。

マーキング

イラックスチューブV2の表面には、次の文字が印刷されています
色物: 105℃ VW-1 SUMITOMO-K IRRAXTUBE V2 CAT XXX CSA 105℃ VW-1 -F-
透明: 105℃ VW-1 SUMITOMO-K IRRAXTUBE V2 CAT XXX -F-
(XXX: 色物:806 or 807、透明:837 or 834)

用途

- 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
- 電線の識別、結束

色

- 黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、灰、白、透明

カタログNo.	温度定格	電圧定格	色
806	105℃	300V	色物
807	105℃	600V	色物
837	105℃	300V	透明
834	105℃	600V	透明

特性 [UL224規格]

特性	項目	特性値	代表値*
機械的特性	引張強さ (老化前)	10.4MPa以上	28.6MPa
	引張強さ (老化後)	136℃×7日、7.3MPa以上	29.0MPa
	伸び (老化前)	100%以上	310%
	伸び (老化後)	136℃×7日、100%以上	320%
	加熱変形率	131℃×1時間、35%以下	25%
	熱衝撃	180℃×4時間、クラックなし	合格
電気的特性	低温曲げ	-30℃×1時間、クラックなし	合格
	耐電圧 (老化前)	AC2.5kV×60秒、破壊なし	合格
	耐電圧 (老化後)	136℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし	合格
	絶縁破壊電圧 (老化前)	AC2.5kV以上	合格
	絶縁破壊電圧 (老化後)	136℃×7日、残率50%以上	合格
化学的特性	体積抵抗率	1.0×10 ¹⁰ Ω・cm以上	4.8×10 ¹² Ω・cm
	銅腐食性	湿度95%、温度23℃で24時間放置後、136℃×7日、腐食なし	合格
	銅安定性	湿度95%、温度23℃で24時間放置後、136℃×7日、伸びが100%以上	190%
	燃焼性	VW-1合格	合格

*保証値ではありません

サイズ

カタログNo.806, 837 (300V、色物・透明)				カタログNo.807, 834 (600V、色物・透明)			
呼称サイズ	内径 (mm)	肉厚 (mm)	単長(m)	呼称サイズ	内径 (mm)	肉厚 (mm)	単長(m)
AWG24	0.55±0.10	0.32±0.06	1,000以上	AWG24	0.55±0.10	0.50±0.06	500以上
AWG22	0.65±0.10	0.32±0.06	500以上	AWG22	0.65±0.10	0.50±0.06	500以上
AWG20	0.80±0.10	0.40±0.06	500以上	AWG20	0.80±0.10	0.50±0.06	500以上
AWG19	0.90±0.10	0.40±0.06	500以上	AWG19	0.90±0.10	0.50±0.06	500以上
AWG18	1.00±0.10	0.40±0.06	500以上	AWG18	1.00±0.10	0.50±0.06	250以上
AWG17	1.15±0.10	0.40±0.06	250以上	AWG17	1.15±0.10	0.62±0.06	250以上
AWG16	1.30±0.10	0.40±0.06	250以上	AWG16	1.30±0.10	0.62±0.06	250以上
AWG15	1.45±0.10	0.40±0.06	200以上	AWG15	1.45±0.10	0.62±0.06	200以上
AWG14	1.65±0.10	0.40±0.06	200以上	AWG14	1.65±0.10	0.62±0.06	200以上
AWG13	1.80±0.15	0.40±0.06	200以上	AWG13	1.80±0.15	0.62±0.06	200以上
AWG12	2.10±0.15	0.40±0.06	400以上	AWG12	2.10±0.15	0.62±0.06	400以上
AWG11	2.30±0.15	0.40±0.06	400以上	AWG11	2.30±0.15	0.62±0.06	400以上
AWG10	2.60±0.15	0.40±0.06	400以上	AWG10	2.60±0.15	0.62±0.06	400以上
AWG 9	2.90±0.15	0.50±0.06	400以上	AWG 9	2.90±0.15	0.62±0.06	400以上
AWG 8	3.30±0.15	0.50±0.06	400以上	AWG 8	3.30±0.15	0.62±0.06	400以上
AWG 7	3.70±0.15	0.50±0.06	400以上	AWG 7	3.70±0.15	0.62±0.06	400以上
AWG 6	4.10±0.20	0.50±0.06	200以上	AWG 6	4.10±0.15	0.62±0.06	200以上
AWG 5	4.60±0.20	0.50±0.06	200以上	AWG 5	4.60±0.20	0.62±0.06	200以上
AWG 4	5.20±0.20	0.50±0.06	200以上	AWG 4	5.20±0.20	0.62±0.06	200以上
AWG 3	5.80±0.20	0.50±0.06	100以上	AWG 3	5.80±0.20	0.62±0.06	100以上
AWG 2	6.5 ± 0.2	0.50±0.06	100以上	AWG 2	6.5 ± 0.20	0.62±0.06	100以上
AWG 1	7.3 ± 0.3	0.50±0.06	100以上	AWG 1	7.3 ± 0.2	0.62±0.06	100以上
AWG 0	8.3 ± 0.3	0.50±0.06	100以上	AWG 0	8.3 ± 0.3	0.62±0.06	100以上

◎長さ変化率:0±5% (100℃×2時間)